

СРЕДСТВО  
МОП-ОБНОВЛЕНИЯ  
ПОЛИМЕРНОГО  
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

**402**



ОЧИСТКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ



ВОЗМОЖНА  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОЛИРОВКА



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



ОБНОВЛЕНИЕ  
ГЛЯНЦЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



7  
1 pH 13

Средство для периодического обновления глянцевых полимерных защитных покрытий (полиролей). Одновременно очищает и восстанавливает защитное покрытие, усиливая его блеск и продлевая срок службы. После высыхания средства возможна, но не обязательна обработка полировальной машиной. Для профессионального применения.

**Назначение и область применения:** средство для периодического обновления внешнего вида глянцевых полимерных защитных покрытий (полиролей, лаков, мастик), нанесенных на водостойкие напольные покрытия (линолеум, гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия, полы из искусственного и натурального камня, наливные полы и др.), расположенные внутри помещений. Одновременно обладает моющими и защищающими свойствами. Усиливает блеск и устраняет мелкие дефекты на поверхности защитного покрытия. Температура в помещении: от +10 до +28 °C.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия, собрать крупный мусор; при наличии стойких загрязнений на поверхности защитного покрытия рекомендуется выполнить предварительную очистку с применением «Средства активной очистки ИНТЕРХИМ 401» и дождаться полного высыхания покрытия; подготовить раствор средства в соотношении от 1:4 до 1:10 (в зависимости от степени износа защитного покрытия); вода не должна быть горячей; не оставлять канистру со средством открытой, плотно закрывать канистру; полученным раствором при помощи мопа (или швабры) вымыть напольное покрытие; заменять раствор по мере его загрязнения; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; не промывать покрытие водой; не ходить по покрытию до его полного высыхания; после полного высыхания покрытия возможна (но не обязательна) машинная полировка с мягкой насадкой (падом) до 2000 об./мин.

**Состав:** вода, водные дисперсии акриловых сополимеров, водные эмульсии восков, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка Арт. Кол-во в кор.  
5 л ih40250 2 шт.



НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

